

3.3 HIDROIZOLUES ELASTOMERIK

DW IZOL



Njësia matëse	copë/paletë	Konsumi	Ngjyra/specifikime të tjera
5 kg/kovë 15 kg/kovë	60 cp/paletë 36 cp/paletë	1 kg/m ²	Gri



DW IZOL

Hidroizolues i lëngshëm elastik

PËRSHKRIMI

DW IZOL është një produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet me furçë ose me rrul. Pas tharjes formon një membranë shumë elastike e cila është e papërshkueshme nga uji dhe lejon avullimin e tij.

FUSHA E APLIKIMIT

DW IZOL është ideal për hidroizolimim e sipërfaqeve, si ballkone, banjo, Etj, para vendosjes së pllakave qeramike. Është i përshtatshëm për të gjitha sipërfaqet e dyshemesë ose të murit të ndërtuara me beton, pllaka gipsi etj. Ky produkt nuk mund të aplikohet në sipërfaqe ku ka presion uji.

MËNYRA E PËRDORIMIT

Suporti duhet të jetë i pastër, pa praninë e grasove, pluhurit, vajrave etj. Pjesët e plasarit duhet që të riparohen para aplikimit. Para aplikimit të DW IZOL suporti trajtohet me HYDRO PRIMER me një sasi prej afërsisht 200 - 300 g/m², në varësi të aftësisë absorbuese të suportit.

APLIKIMI

DW IZOL aplikohet me furçë ose rrul me dy shtresa pasi shtresa e HYDRO PRIMER të jetë tharë plotësisht. Shtresa e dytë duhet të aplikohet pasi shtresa e parë të jetë tharë. Membrana hidroizoluese e DW IZOL duhet të përforcohet në këndet e dyshemesë dhe në hapësirat e fugave duke përdorur një rretë me fije qelqi e tipit 65 g/m². Mjetët e punës duhet të pastrohen ndërkohë që DW IZOL është akoma i patharë. Vendosja e pllakave qeramike duhet bërë duke përdorur një ngjitës me veti elastike ose duke përdorur FLEXIT si elastifikues për ngjitësin.

TË DHËNA TEKNIKE

Ngjyra	Gri
Densiteti	1.58 Kg/L
Viskoziteti	50 000 mPa.s
Temperatura minimale e aplikimit	+ 5°C
Koha e tharjes	6 orë në 20°C
Koha e ecjes	Pas 6 orësh në 20°C
Hidroizolim	7 ATM sipas DIN 1048
Vendosja e ngjitësit të pllakave	Pas rreth 6 orësh në 20°C

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA

18 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh original dhe mbrohet nga ngricat dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell.



TABELA E HIDROIZOLUESVE

PRODUKTET	AMBJENTE TË BRENDSHME					AMBJENTE TË JASHTME							
	Banjo dhe ambiente me lagështi	Pllakë mbi pllakë	Rezervuare Uji	Bodrume	Presion Negativ	Themele	Taraca dhe Ballkone të shfrytëzueshme	Tarace dhe Ballkone të pashfrytëzueshme	Pishina	Ura	Tunel	Ambiente nën prani kimikatesh	Fasada me suva
Hidrostop													
Monolit	○		○				○						
Monoflex	●		○										
Izotrate			●			●							
Izoflex	●	○	○	○		○	○	○					
Izoelastic	●	○	●	○	○	○	○						
DW Izol	○	○											
Izoelastic Liquid								○					
Izoelastic PU			●					●					
Epoxy Bitum Z 887									○	○	○		
Izogrand Ultra 880									○	○	○		
Sealex Floor Protect									○				
Sealex Fasade Protect													○

● E rekomanduar nga DAST

○ E përshtatshme

● Më e përshtatshme