

4.2 LLAÇ AUTONIVELUES

FLATEX



Njësia matëse	copë/paletë	Konsumi	Ngjyra/specifikime të tjera
25 kg/thes	54 cp/paletë	1.5 kg/m ² /mm	Gri



FLATEX

Llaç nivelues me bazë çimento për ambiente të jashtme dhe të brendshme.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Llaç me bazë çimento, rërë me granulometri të seleksionuar dhe polimerë të modifikuar.
- Shërben për të krijuar një shtresë të rrafshët për aplikimin e hidroizoluesve dhe ngjitësve.

FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret për nivelimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme si p.sh nivelimi i pishinave para hidroizolimit dhe ambienteve të tjera para aplikimit të ngjitësve të pllakave. Gjatë aplikimit të produktit temperatura e ambientit duhet të jetë nga +5°C deri në +35°C.

PËRGATITJA E SUPORTIT

Suporti ku do të aplikohet materiali duhet të jetë i thatë, i pastër, i njëtrajtshëm, absorbues, i qëndrueshëm. Nuk duhet të ketë mbetje të huaja si vajra, verniqe, nafta, etj.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT

Produkti aplikohet në mënyrë manuale me mallë. Kur produkti aplikohet me pompë duhet patur kujdes kosistenca e përpunimit dhe mos e përzeni me materiale të tjera.

TË DHËNA TEKNIKE (NË 23°C DHE 50% U.R)

Pamja	Pluhur
Ngjyra	Gri
Ruajtja	12 muaj me paketim origjinal në vend të thatë
Djegshmëria	I padjegshëm
Densiteti	1.4 kg/dm ³
Temperatura e aplikimit	nga +5°C deri në +35°C
Koha e hapjes	>30 min
Temperatura e suportit	nga +5°C deri në +25°C
Koha e prezës	nga +5°C deri në +35°C
Kalueshmëria	pas 4-5 orësh
Koha e nevojshme për të shtruar sipërfaqen	≥ 2 ditë

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenca në përkulje (pas 28 ditësh) sipas EN 1015-11	> 4 N/mm ²
Rezistenca në shtypje (pas 28 ditësh) sipas EN 1015-11	> 35 N/mm ²

