


FLEX PU 40 PLUS



Njësia matëse	Copë/paletë	Konsumi
600 ml/tubet	12 copë/kuti	0.2-2 kg/m ²



FLEX PU - 40 PLUS

Silikon me bazë poliuretani me rezistenca ekstremisht të larta ndaj kimikatëve

KARAKTERISTIKAT

Mastikë elastik fugash, një përbërës, me bazë poliuretanike. Eshtë mekanikisht rezistent, nuk vajoset dhe reziston në diell dhe në dëborë. Nuk ndikohet nga uji i kripur ose jo, lyhet dhe është rezultativ për vulosje fugash me gjerësi 6 - 30 mm dhe thellësi 3 - 15 mm.

APLIKIMI

FLEX PU - 40 PLUS ofrohet për vulosje elastike të pretendimeve të larta, në zbatime të shumta:

- Mbulim fugash bymimi në ndërtesa, koridore aeroporti, lidhje tubash çimento kanalizimesh, mure parafabrikat prej betoni.
- Vulosje fugash kasash dritarësh, dyersh, prej alumini, metalike, druri dhe PVC.
- Hidroizolim perimetrik ndërtesash në bashkimin e sipërfaqeve të jashtme horizontale me ato vertikale.
- Mbrojtje të ngjitjes dhe të vulosjes gjatë vendosjes së pllakave, sa tek mbushja e fugave bymyese, në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme, aq edhe në mbushjen e fugave perimetrike tek përfundimet e pllakave të dyshemesë me muret ose parmakët si edhe në ballkone para mbulimit me parvaze.
- Vulosje kangjellash metalike dhe druri në vëndet e bashkimin të tyre me mermerët, gurë natyral ose beton në tarraca, ballkone, mure.
- Punime ndërtim anijesh për çdo vulosje elastike ose fiksion poliester me dru, inoks ose alumini.

MËNYRA E PËRDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Nënshtresa të jetë e qëndrueshme, e thatë dhe e çliruar nga vajra. Në sipërfaqe prej betoni ose suva, largojmë nga anët e fugave materialet e kalbura dhe pluhurat me furçë teli dhe fshesë thithëse ose me ajër presioni dhe penel. Thëllësia e fugës përcaktohet në gjysmën e gjerësisë së saj dhe rregullohet me kordon mbushës fugash prej polietilen të fryrë dhe në qoftë se nuk ekziston, me polisterin të fryrë. Përdorimi i letrës ngjitëse në kufitë e fugës lehtëson në përcaktimin e saktë të vijës vulosëse. Për puthitje më të mirë dhe ngjitje të pathyeshme të FLEX PU - 40 PLUS.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA

Ruhet në vënde të thata dhe nën hije të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

PAKETIMI

Kuti kartoni 12 tubetësh 600 ml

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza Poliuretanike	
Forma -	Ngjyra Gri
Temperatura e zbatimit	Nga +5°C deri + 30°C
Termorezistenca	Nga - 30°C deri + 80°C
Pesha specifike	1,15 - 1,19 gr/ml
Kohë krijimi membrane sipërfaqësore	15 - 20 minuta
Mundësia e deformimit të nyjes	25%

