

8.2 DYSHEME SPORTIVE

FLOORCOAT PAINT



Njësia matëse	copë/paletë	Konsumi	Ngjyra/specifikime të tjera
5 kg/kovë 10 kg/kovë	36 cp/paletë 36 cp/paletë	0.2-0.3 kg/m ²	E Bardhë



FLOORCOAT PAINT

Bojë me bazë rezinash akrilike në dispersion uJOR, për vijëzime në fusha sportive të brendshme dhe të jashtme.

KARAKTERISTIKAT

Bojë për ambiente të brendshme dhe të jashtme me bazë rezinash akrilike në dispersion uJOR dhe fillerash me granulometri të seleksionuar. Për shkak të formulacionit të produktit FLOORCOAT FINAL ka mbulueshmëri shumë të mirë dhe jetëgjatësi. Produkti ka rezistencë të lartë ndaj kushteve të ndryshme të motit dhe ndaj abrazionit. Produkti ka veti shumë të mira ngjitime si në sipërfaqe të reja ashtu edhe në ato të paralyera.

FUSHAT E PËRDORIMIT

FLOORCOAT PAINT përdoret për vijëzime të fushave sportive si për shembull, fusha tenisi, fusha basketbolli, fusha handbolli, fusha volejbolli, pistën e tartarit në fusha futbollit, etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT

1.Përgatitja e sipërfaqes

FLOORCOAT PAINT aplikohet mbi sipërfaqen e tharë paraprakisht të FLOORCOAT FINAL, shtresës primare për të bërë vijëzimet e fushës.

2.Përgatitja e produktit

FLOORCOAT PAINT mund të hillohet me 10% - 15% ujë dhe përzihet me anën e një mikseri të përshtatshëm për homogjenizim. Me pas bëhet aplikimi i produktit duke përdorur një furçë, rrul ose me spërkatje. Aplikimi i produktit bëhet me dy shtresa dhe shtresa e dytë aplikohet 12 - 24 orë mbas aplikimit të shtresës së parë.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza kimike	Dispersion Akrilik
Pesha specifike e masës	1,50±0,05 kg/lit
Temperatura e zbatimit	Nga +10°C deri +35°C
Koha e rilyerjes	12-24 orë
Shkelja	Rreth 24 orë në bazë të temperaturës dhe lagështisë

PAKETIMI

Ne kova 5 Kg dhe 10 Kg

KONSUMI

Sipërfaqe e lëmuar: 250 - 300 gr/m² / shtresë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA

Ruhet në një ambalazh të mbyllur mirë në mjedise të thata dhe me hije e me lagështi të ulët, të paktën për 24 muaj nga data e prodhimit.

