


8.3 VERNIQE PËR PARKETE

PARQUET VARNISH



Njësia matëse	Copë / paletë	Konsumi
1 kg/kovë	12 copë/kuti	250 g/m ²
5 kg/kovë	36 copë/paletë	



PARQUET VARNISH

Llak me bazë poliuretani njëkomponent me rezistencë të lartë ndaj konsumit, për dysheme me trafik të lartë.

KARAKTERISTIKAT

Vernik me bazë poliuretani, për sipërfaqe druri të brendshme dhe të jashtme. Lyhet lehtë, paraqet elasticitet të madh dhe shtrohet në mënyrë të shkëlqyer. Është veçanërisht rezistent në lagështi e në dëborë, kurse filtrat UV që përmban mbrojnë drurin nga rrezet ultraviolet të diellit. Thekson dhe mbron bukurinë natyrale të të gjitha tipeve të drurit, duke treguar ujërat e tyre.

MËNYRA E PËRDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Përgatitja e saktë siguron rezultat të mirë në dru të rinj aq edhe në dru të vjetër. Kusht i domosdoshëm, lagështia sa e drurit aq edhe e atmosferës të jenë sa më të ulëta të jetë e mundur. Para aplikimit të PARQUET VARNISH, sipërfaqet duhet të jenë fërkuara me letër zmeril të përshtatshme dhe të jenë hequr mirë pluhurat, në qoftë se ekziston rreshirë të largohet. Për ruajtjen e ngjyrës natyrale të drurit, mjafton 1 shtresë mirëmbajtës i tejudkshëm lyes. Për ndryshimin e ngjyrës së drurit, zbatojmë 1 shtresë mirëmbajtës të tejudkshëm dhe në vazhdim 2 – 3 shtresa me ngjyrë. Në fazën finale lyerja me 1 - 2 shtresa PARQUET VARNISH. Në qoftë se kemi të bëjmë me mirëmbajtje të thjeshtë, mjafton një fërkim i lehtë me letër zmeril dhe në vazhdim largojmë pluhurat. Në rastin kur vernikët e vjetra dhe ripolinët janë një gjëndje të keqe, duhet të hiqet plotësisht me letër zmeril të trashë. Në vazhdim do të duhet të ndiqet e njëjta procedurë.

2. Zbatimi

PARQUET VARNISH hollohet deri në 5% me white spirit. Zbatohet me penel, rruel ose pistolet në 1 - 2 shtresa, në bazë të zbatimit.

PASTRIMI

Veglat pastrohen me white spirit.

KONSUMI

1 lt/10 - 12 m² / shtresë, në sipërfaqet e përgatitura mirë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA

Ruhet në vënde të thata dhe nën hije, larg çdo burimi ngrohjeje, të paktën 24 muaj nga data e prodhimit.

TË DHËNAT TEKNIKE

Ngjyra – Forma	E tejudkshme - Vernik i lëgshëm
Shkëlqimi	Satine, gloss
Koha e tharjes	3-5 orë (në prekje) në bazë të kushteve kohore
Rilyerje	Pas 8-10 orë në bazë të kushteve kohore
Temperatura e zbatimit	Nga +5°C deri +35°C Satine, gloss
Pesha specifike	0,90 ± 0,05 Kg/lt
Rilyerje	Pas 8-10 orë në bazë të kushteve kohore
Temperatura e zbatimit	Nga +5°C deri +35°C 2 N/mm ² sipas DIN 53504
Pesha specifike	0,90 ± 0,05 Kg/lt

