

PLASTOLIT



Njësia matëse	Copë/paletë	Konsumi	Ngjyra/specifikime të tjera
1 kg/bidon	12 cp/kuti	300gr / 100Kg Çimento	Kafe
5 kg/bidon	4 cp/kuti	--	--
10 kg/bidon	60 cp/paletë	--	--
1000 KG/IBC	IBC	--	--



PLASTISTIFIKUES LLAÇI – ZËVËNDËSUES I GËLQERES.

PËRSHKRIMI

Plastolit është një produkt i lëngshëm që i jep llaçit me bazë çimentoje plasticitet, fuqi lidhëse dhe të gjitha avantazhet e gëlqeres. Është shtesa ideale për prodhimin e llaçit për ndërtim, suva, shtresa të varfëra etj. Shtohet në ujin që i hidhet llaçit dhe për shkak të plasticitetit sasia e ujit të kërkuar është më e vogël.

PERGATITJA!

Reduktojmë sasinë e ujit për llaçin duke e zëvendësuar gëlqeren me PLASTOLIT.

- Llaç muri dhe shtresa të varfra:
50g plastolit për 25 Kg çimento (0.2%)
- Për përgatitjen e 1m³ llaç nevojiten:
Çimento: 225 Kg
Rërë: 0.90 m³
PLASTOLIT: 450 g
- Për përgatitjen e llaçit për suvatim.
75 g PLASTOLIT per 25 Kg çimento (0.3%).

KUJDES!

Plastolit mund të përdoret 18 muaj nga data e prodhimit nëse është ruajtur në ambalazh origjinal edhe të pahapur në temperatura ndërmjet 5°C dhe 35°C. Të mbrohet nga ekspozimi në diell dhe ngrica. PLASTOLIT ofron një punueshmëri më të mirë kur përzihet me rërë me granulometri të seleksionuar. Dozimi shtesë (më shumë se 0.4% e peshës së çimentos) do të reduktojë fortësinë e llaçit.





PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN MD