

## 5.2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

### DECOR SILEX



Συσκευασία	Τεμ./παλ.	Κατανάλωση	Χρώμα/άλλα χαρακτηριστικά
25 kg/Κουβάς	27 τεμ./παλ.	2-2.5 kg/m <sup>2</sup> 2.5-3kg/m <sup>2</sup> 2.5-3 kg/m <sup>2</sup> 2.7-3.2 kg/m <sup>2</sup> 4.5-5 kg/m <sup>2</sup>	1 mm γεμάτο 1.5 mm γεμάτο 1.5 mm γεμάτο δομή 2 mm γεμάτο δομή 3 mm γεμάτο δομή



#### DECOR SILEX

Ακρυλικός σύλικονούχος σοβάς, παστώδης και έτοιμος προς χρήση για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων ως διακοσμητικό επίχρισμα. Είναι ένα οικολογικό προϊόν και παράγεται, σύμφωνα με την τεχνολογία HTT (Hormann Transpirant Technology) που αποτρέπει, την δημιουργία της μούχλας και επιτρέπει την διαπνοή των τοίχων. Χάρη στη νέα ενισχυμένη του φόρμουλα οι συνθετικές ίνες και τα ειδικά πρόσθετα που περιέχει το προϊόν αυτό δεν επιτρέπουν τη δημιουργία ρωγμών και ενώ παράλληλα αποτρέπουν την προσκόλληση ξένων στοιχείων σε αυτό.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι βασικές ιδιότητες του είναι:

- Επιτρέπει τη διαπνοή του τοιχώματος ενώ αποτρέπει την απορρόφηση νερού.
- Δημιουργεί μια σταθερή δομή.
- Κλείνει τις ρωγμές των σοβάδων με βάση ασβεστοκονίαμα.
- Δημιουργεί μια όμορφη και παράλληλα προστατευτική δομή κατά των ατμοσφαιρικών παραγόντων.
- Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή επεξεργασία και απλώνεται εύκολα.
- Χαρακτηρίζεται από παρατεταμένο χρόνο εργασίας.
- Παράγεται και ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1.
- Είναι εύκολο στην εφαρμογή.
- Καταργεί την ανάγκη βαφής των επιφανειών.

#### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για τη δημιουργία διακοσμητικών λευκών ή έγχρωμων επιχρισμάτων με πολύ καλή ικανότητα στεγάνωσης, συγκόλλησης και ελαστικότητας. Μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα δομικά υλικά (τσιμεντοκονία, σοβάς, σκυρόδεμα κ.α.) αφού γίνει κατάλληλη προεργασία με το αστάρι TECNOFIX LIQUID. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις θερμομονωτικές προσόψεις αφού έχει γίνει ισοπέδωση της επιφάνειας με Conexion ή TECNOFIX.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το υπόστρωμα στο οποίο θα εφαρμοστεί το GRAFIATO SILEX πρέπει αρχικά να καθαριστεί από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με μηχανικό ή χειροκίνητο τρόπο. Πριν την εφαρμογή του DECOR SILEX θα πρέπει να ελεγχθεί η επιφάνεια για πιθανές ανωμαλίες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν κάνοντας χρήση του ισοπεδωτικού σοβά TECNOFIX. Στη συνέχεια γίνεται το αστάρωμα με το ειδικό αστάρι TECNOFIX LIQUID και αφού αυτό στεγνώσει πλήρως εφαρμόζουμε το προϊόν.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και για αυτό δεν απαιτείται η ανάμική του. Η εφαρμογή του μπορεί γίνει κάνοντας χρήση αρχικά ευθείας ανοξείδωτης μεταλλικής σπάτουλας και στη συνέχεια και ενώ το προϊόν είναι ακόμα νωπό τρίβουμε την επιφάνεια πατητά με μια ειδική πλαστική σπάτουλα (πλαστικό τριβίδι). Οι κινήσεις του τριψίματος μπορεί να είναι οριζόντιες, κατακόρυφες ή κυκλικές ανάλογα με την εμφάνιση που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ο χρόνος επεξεργασίας του υλικού εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Από 2 έως 3,5kg/m<sup>2</sup>. Ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων αδρανούς που επιλέξουμε.

#### ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή και προστατευμένη από την άμεση έκθεση στον ήλιο και από τον παγετό.



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση	παστώδης
Χρώμα	Λευκό ή έγχρωμο κατόπιν παραγγελίας
Αποθήκευση	24 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό μέρος
Ευφλεκτότητα	Μη εύφλεκτο
Αντίσταση στην υγρασία	Πολύ Καλή
pH του μίγματος	12
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C to +35°C
Διάρκεια εργασιμότητας	20 λεπτά στους 20°C
Πυκνότητα	1,80 kg/l
Αντοχή σε θλίψη	> 12,0 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή σε κάμψη	> 6,3 N/mm <sup>2</sup>
Δύναμη πρόσφυσης	> 2,0 N/mm <sup>2</sup>

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το DECOR SILEX διατίθεται σε συσκευασία των 25 κιλών.

