


2.4 ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ 3-20 mm

FUGARAPID

Συσκευασία	Τεμ / παλέτα	Κατανάλωση
5 kg/σακούλα	4 τεμ/κιβώτιο	0.2-1 kg/m ²



FUGA RAPID 3 - 20

Τσιμεντοειδής αρμόστοκος ταχείας πήξης με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που δίνουν υψηλή αντοχή στο νερό. Χρησιμοποιείται για την πλήρωση αρμών από 3-20 mm. Με βάση το πρότυπο EN 13888 χαρακτηρίζεται ως CG2.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύπηκτο υλικό σε μορφή σκόνης το οποίο αποτελείται από υψηλής ποιότητας τσιμέντο Portland, σκόνη χαλαζιακής πέτρας επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά πρόσθετα που προσθέτουν υδροφοβικότητα και χρωστικές ουσίες.
- Είναι ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα να διατηρεί το φυσικό του χρώμα.
- Έχει άριστη εργασιμότητα και αρκετά καλό άνοιγμα.
- Καθαρίζεται εύκολα.
- Στο τέλος δίνει μια λεία τελική επιφάνεια.
- Έχει υψηλή αντοχή στο νερό.
- Έχει υψηλή αντίσταση κατά των αλκαλίων και των απορρυπαντικών.
- Είναι ανθεκτικό στη διάβρωση.
- Εμποδίζει τη διαδικασία της εξάνθισης.
- Σύμφωνα με την κατάταξη του προτύπου EN 13888 ανήκει στην κατηγορία CG2WA

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Fuga Rapid χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ζητούνται αρμόστοκοι για την αρμολόγηση των δαπέδων και των τοίχων με διαστάσεις 3-20 mm και όπου απαιτείται παράλληλα ταχύτητα εργασιών και αντίσταση κατά του νερού (υδατο-απορρόφηση χαμηλότερη από 2gs/m²/λεπτό).

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Fuga Rapid χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση των πορωδών κεραμικών πλακιδίων, mopocotto, bicotto, πορσελάνης gres και φυσικής πέτρας με πάχος αρμού 3-20mm. Στην αρμολόγηση των δαπέδων και των εξωτερικών επιχρισμάτων, όπου απαιτείται αυξημένη αντοχή στο νερό, υψηλή ελαστικότητα και μηχανική αντοχή σε επιφάνειες που υπόκεινται σε δονήσεις, διαστολή ή συρρίκνωση (ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, σιντριβάνια κλπ), ο αρμόστοκος Fuga Rapid πρέπει να ενισχυθεί με το ειδικό πρόσθετο DW 17

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Αναμειγνύεται 5 kg Fuga Rapid με 1 - 1.5 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Στη συνέχεια αφήνετε το μείγμα να ηρεμήσει για περίπου 5 λεπτά.

Αφού περάσει ο χρόνος αυτός αναμειγνύετε ξανά το μείγμα για λίγα δευτερόλεπτα και έπειτα το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Για καλύτερο αποτέλεσμα μπορούμε να κάνουμε ενίσχυση του Fuga Rapid 3-20 με το πρόσθετο DW 17

Ενίσχυση με το DW 17

Για συσκευασία Fuga Rapid 5 κιλών προσθέτουμε 500gr DW 17 αραιωμένα με 700-1000 ml νερό και κάνουμε την ανάμειξη όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Σκόνη, τσιμεντοειδής κονία
Αποχρώσεις	Βλέπε πίνακα αποχρώσεων (διαθέτεται σε 24 αποχρώσεις)
Χρόνος ζωής και αποθήκευση	24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος
Ευφλεκτότητα	Μη εύφλεκτο
Αναλογία ανάμιξης	1 - 1,5 l νερό για 5 kg FugaRapid
Πυκνότητα μίγματος	2 gr/cm ³
pH ανάμιξης	12
Μορφή μίγματος	παστώδης
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5oC μέχρι +35oC
Χρόνος ζωής νωπού κονιάματος	2 ώρες
Βατότητα	Μετά από 3 ώρες
Πλήρωση αρμών σε τοίχους	Μετά από 8 έως 12 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο μετά συγκόλληση με DW 2200 Rapid	Μετά από 3 ώρες
Αρμολόγηση σε δάπεδο	Μετά από 24 έως 36 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο μετά από την συγκόλληση με DW 2200 Rapid

Μετά από 3 ώρες

