


1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ECC

DW LINOLEUM ECO 410



| Unità di misura | Pezzi / pallet | Consumo | Colore / Altre specifiche |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 5kg/secchio 15 kg/secchio | 60 pz/pallet 36 pz/pallet | 1-1.5 kg/m ² | Beige |



DW LINOLEUM E 410

Adesivo per il montaggio di pavimenti in linoleum, a base di dispersione acquosa, privo di solventi.

CARATTERISTICHE

- DW LINOLEUM E 410 è un adesivo sintetico, a base di emulsione acquosa, privo di VOC.
- DW LINOLEUM E 410 dimostra un grande livello di adesività, anche nelle fasi iniziali della sua applicazione.
- DW LINOLEUM E 410 raggiunge un elevato livello di flessibilità e adesività.
- DW LINOLEUM E 410 assicura un'elevata adesività in ogni tipo di supporto.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE

Preparazione della superficie

La superficie deve essere completamente asciutta, assorbente, livellata, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il contenuto di umidità deve essere più bassa rispetto al massimo previsto da parte dei produttori; 2-3% per pavimenti cementizi e 0.5% per pavimenti a base di anidride. Controllare l'umidità in tutto lo spessore dello strato, utilizzando un igrometro. Strati galleggianti sull'isolamento o strati agevolati e piastrelle, devono essere dotati di una barriera di vapore per evitare la condensazione di umidità.

APPLICAZIONE

Mescolare l'adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW LINOLEUM E 410 viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto per parquet. La durata dell'impasto DW LINOLEUM E 410 è al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umidità. Se si vede la creazione di una crosta durante l'applicazione di DW LINOLEUM E 410, l'adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La temperatura dell'ambiente deve essere più alta di +10°C.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------|-----------|
| Immagine | Impasto |
| Colore | Beige |
| Densità | 1.30 Kg/L |
| Durata dell'impasto | 30 minuti |
| Il residuo solido | 65% |

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato:
600-800 g/m² utilizzando un frattazzo con denti di 4 mm.
800 - 1000 g/m² utilizzando un frattazzo con denti 6 mm.

CONSERVAZIONE

24 mesi, se immagazzinato in un ambiente asciutto, nella sua confezione originale e chiusa.

