

1.7 PRODOTTI PER PARQUET E LAMINATI

DW PARQUET F 22



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
5kg/secchio 15 kg/secchio	60 pz/pallet 27 pz/pallet	1-1.5 kg/m ²	Beige



DW PARQUET F 22

Adesivo con asciugatura rapida, per parquet di legno a base di dispersione acquosa, esente da solventi.

CARATTERISTICHE

- DW PARQUET F 22 è un adesivo sintetico, con asciugatura rapida, a base di emulsione acquosa, con basso contenuto d'acqua.
- DW PARQUET F 22 si indurisce anche a temperature vicino al congelamento. Tuttavia, si raccomanda di effettuare l'installazione almeno in +10°C.
- DW PARQUET F 22 ha un'elevata adesività, che lo rende calpestabile dopo 24 ore.
- Dopo l'evaporazione dell'acqua, DW PARQUET F 22 raggiunge un elevato livello di flessibilità e adesività, ed è resistente ai normali movimenti igrometrici di legno e all'espansione termica della superficie.
- DW PARQUET F 22 è completamente resistente alle muffe e batteri, grazie agli strati speciali che contiene.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie deve essere completamente asciutta, assorbente, livellata, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il grado di umidità deve essere più basso rispetto al massimo previsto da parte dei produttori del parquet. Controllare l'umidità in tutto lo spessore dello strato, utilizzando un igrometro. Strati galleggianti sull'isolamento o strati agevolati e piastrelle, devono essere dotati con una barriera di vapore per evitare la condensazione di umidità.

APPLICAZIONE

Mescolare l'adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW PARQUET F 22 viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto per parquet. Il tempo di lavorabilità del prodotto DW PARQUET F 22 è al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umidità. Se si vede la creazione di una crosta durante l'applicazione di DW PARQUET F 22, l'adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La temperatura dell'ambiente deve essere più di +10°C. Prima di procedere con l'installazione, verificate se il livello di umidità del legno e dell'ambiente sono come descritte dal produttore. Durante il montaggio del parquet, esercitare peso sul parquet, in modo da garantire un migliore assorbimento dell'adesivo. Durante il montaggio del parquet, lasciare uno spazio di circa 1 cm attorno al perimetro, colonne, e ogni altro elemento che esce dal pavimento.

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato:

- 600-800 g/m² utilizzando un frattazzo con denti di 4 mm.
- 800 - 1000 g/m² utilizzando un frattazzo con denti 6 mm.

CONSERVAZIONE

24 mesi, se immagazzinato in un ambiente asciutto, nella sua confezione originale e chiusa.

**DATI TECNICI**

Forma	Polvere
Colore	Beige
Densità	1.3 gr/cm ³
pH	8
Solidi	71 %
Viscosità	20,000 mPa.s
Tempo d'apertura	30 minuti
Temperatura	+10°C fino a +35°C
Pedonabilità	24 ore
Lucidatura	10 giorni
Forza di adesione	> 3 N/mm ²

