

## 1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ECC

### DW VINIL ECO 330



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
5kg/secchio 15 kg/secchio	60 pz/pallet 36 pz/pallet	1-1.5 kg/m <sup>2</sup>	Beige



#### DW VINIL ECO 330

Adesivo per il montaggio di moquette, a base di dispersione acquosa, senza solventi.

#### CARATTERISTICHE

- DW VINIL ECO 330 è un adesivo sintetico, con asciugatura rapida, a base di emulsione acquosa, privo di composti organici volatili, VOC.
- DW VINIL ECO 330 dimostra un grande livello di adesività, anche nelle fasi iniziali della sua applicazione.
- DW VINIL ECO 330 raggiunge un elevato livello di flessibilità e adesività.
- DW VINIL ECO 330 assicura un'elevata adesività in ogni tipo di supporto.

#### PROCEDURA DI APPLICAZIONE

##### Preparazione della superficie

La superficie deve essere completamente asciutta, assorbente, livellata, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il contenuto di umidità deve essere più basso rispetto al massimo previsto da parte dei produttori di parquet; 2-3% per pavimenti cementizi e 0.5% per pavimenti a base di anidride. Controllare l'umidità in tutto lo spessore dello strato, utilizzando un igrometro. Strati galleggianti sull'isolamento o strati agevolati e piastrelle devono essere dotati con una barriera di vapore per evitare la condensazione di umidità

#### APPLICAZIONE

Mescolare l'adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW VINIL ECO 330 viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto per parquet. Il tempo di lavorabilità dell'impasto DW VINIL ECO 330 è al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umidità. Se si vede la creazione di una crosta durante l'applicazione di DW VINIL ECO 330, l'adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La temperatura dell'ambiente deve essere superiore a +10°C.

#### DATI TECNICI

Immagine	Impasto
Colore	Beige
Densità	1.30 Kg/L
Durata dell'impasto	30 minuti
Il residuo solido	65%

#### CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato:  
600-800 g/m<sup>2</sup> utilizzando un frattazzo con denti di 4 mm.  
800 - 1000 g/m<sup>2</sup> utilizzando un frattazzo con denti 6 mm.

#### CONSERVAZIONE

24 mesi, se immagazzinato in un ambiente asciutto, nella sua confezione originale e chiusa.

