

4.2 MALTA AUTOLIVELLANTE

FLATEX



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
25 kg/sacco	54 pz/pallet	1.5 kg/m ² /mm	Grigio



FLATEX

Malta livellante, a base di cemento, per ambienti esterni ed interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Malta a base di cemento, con sabbia di granulometria selezionata e polimeri modificati.
- Serve per creare uno strato spianato, per l'applicazione di impermeabilizzanti e adesivi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Viene utilizzato per livellare supporti interni ed esterni, quali: per livellare piscine prima di impermeabilizzarli, e anche per altri supporti prima dell'applicazione del adesivo per piastrelle. Durata l'applicazione del prodotto, la temperature del ambiente deve essere da 5°C fino a 35°C.

Preparazione del supporto

Il supporto in cui verrà applicato il materiale deve essere asciutto, pulito, uniforme, assorbente e stabile. Non ci dovrebbero essere residui esterni, come ad esempio: oli, vernici, petrolio, ecc.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto viene applicato manualmente attraverso un frattazzo. Quando il prodotto viene applicato attraverso una pompa, dovrete essere attenti per la coerenza dell'impasto, e non mescolatelo con altri materiali.

DATI TECNICI

Immagine	Polvere
Colore	Grigio
Conservazione	12 mesi nella sua confezione originale, in ambienti asciutti
Combustibilità	incombustibile
Densità	1.4 kg/dm ³
Temperatura di applicazione	Da +5°C fino a +35°C
Tempo di apertura	>30 min
Temperatura di supporto	Da +5°C fino a +25°C
Tempo di presa	Da +5°C fino a +35°C
Calpestable	Dopo 4-5 ore
Il tempo necessario per spianare la superficie	≥ 2 giorni

DATI FINALI

Resistenza alla flessione (dopo 28 giorni) secondo EN 1015-11	> 4 N/mm ²
Resistenza alla compressione (dopo 28 giorni) secondo EN 1015-11	> 35 N/mm ²

