

4.5 PAVIMENTI SPORTIVI

FLOORCOAT FINAL



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
5 kg/secchio 15 kg/secchio	60 pz/pallet 36 pz/pallet	0.3-0.5 kg/m ²	Bianco/Rossastro



FLOORCOAT FINAL

Una vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa, semiflessibile, per il rivestimento di pavimenti sportivi.

CARATTERISTICHE

Una vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa, semiflessibile, e a base di riempitivi di granulometria selezionata, per ambienti interni ed esterni. Grazie alla formula del prodotto FLOORCOAT FINAL, ha una buona copertura e longevità. Il prodotto ha un'elevata resistenza verso varie condizioni climatiche e verso l'abrasione. Il prodotto ha ottime qualità adesive in nuove superfici e in superfici già rivestite.

CAMPI DI APPLICAZIONE

FLOORCOAT FINAL è usato per rivestire pavimenti sportivi, quali: campi da tennis, basket, pallavolo, pallamano, pista di tartaro in campi da calcio, ecc. Viene applicato su calcestruzzo, superfici asfaltate, etc.

MODO DI APPLICAZIONE

1. Preparazione del supporto

Il supporto in cui sarà applicato FLOORCOAT FINAL, in primo luogo, deve essere pulito da polvere, petrolio, olio, vernici, residui di cera, e da materiali anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è fatta meccanicamente o manualmente. In seguito a questo, primerizzare la superficie con il prodotto FLOORCOAT PRIMARY.

2. Preparazione del prodotto

FLOORCOAT FINAL può essere diluito con 10% - 15% di acqua se mescola attraverso un mescolatore che è adatto per l'omogeneizzazione. Dopo di che, applicare il prodotto con pennello, rullo o spruzzo. L'applicazione del prodotto è realizzata in due strati. Il secondo strato viene applicato 12 - 24 ore dopo l'applicazione del primo strato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base chimica	Dispersione acrilica
Peso specifico dell'impasto	1,50±0,05 Kg/lit
Temperatura di applicazione	Od +10°C do +35°C
Tempo di ricopertura	12 - 24 ore
Calpestabile	Circa 24 ore secondo la temperatura

CONSUMO

Superficie liscia: 250 - 300 gr/m² / strato

CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua confezione ben chiusa, in ambienti asciutti, ombreggiati e con bassa umidità.

