


8.3 VERNICI PER PARQUET

PARQUET VARNISH



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo
1 kg/secchio 5 kg/secchio	12 pz/scatola 36 pz/scatola	250 g/m ²



PARQUET VARNISH

Vernice a base di poliuretano mono-componente, con elevata resistenza al consumo, per pavimenti con alto traffico.

CARATTERISTICHE

Vernice a base di poliuretano per superfici di legno interne ed esterne. Facilmente verniciato; presenta buona elasticità e viene posato in modo eccellente. È particolarmente resistente all'umidità e alla neve, mentre i filtri UV che contiene proteggono il legno dai raggi ultravioletti del sole. Mette in evidenza e protegge la bellezza naturale di tutti i tipi di legno, accentuando le loro acque.

MODO DI APPLICAZIONE

1. Preparazione della superficie

La giusta preparazione garantisce risultati migliori in nuovi e anche in vecchi legni. Una condizione necessaria è che l'umidità del legno e dell'atmosfera devono essere al più basso tasso possibile. Prima di applicare PARQUET VARNISH, la superficie deve essere strofinata con una carta vetrata adeguata e deve essere priva di polvere; se c'è qualche resina, essa deve essere rimossa. Per conservare il colore naturale del legno, l'applicazione di 1 strato trasparente di manutenzione, è sufficiente. Per cambiare il colore del legno, applicare 1 strato trasparente di manutenzione, e poi 2-3 strati con colore. Nella fase finale, verniciare 1-2 strati con PARQUET VARNISH. Se si tratta di semplice manutenzione, una leggera levigazione con carta vetrata è sufficiente, e poi rimuovere la polvere. Nel caso in cui le vecchie vernici sono in cattive condizioni, esse devono essere rimosse completamente con carta vetrata spessa. Dopo aver fatto questo, seguire la stessa procedura.

2. Applicazione

PARQUET VARNISH viene diluito fino a 5% con White Spirit. Si applica con pennello, rullo o pistola in 1-2 strati, a seconda dell'applicazione.

Pulizia: Gli strumenti di lavoro vengono puliti con White Spirit.

CONSUMO

1 lt/10-12 m² / strato, in superfici ben preparate.

CONSERVAZIONE

Viene conservato in ambienti ombreggiati e asciutti, lontano da qualsiasi fonte di calore, per almeno 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI

Colore-Immagine	Trasparente – Vernice liquida
Lucidezza	Satin, lucidezza
Tempo di asciugatura	3-5 ore (asciutto al tatto) a seconda delle condizioni meteorologiche
Ricopertura	Dopo 8-10 ore, a seconda delle condizioni meteorologiche
Temperatura di applicazione	Da +5°C fino a +35°C Satin, lucidezza
Peso specifico	0,90 ± 0,05 Kg/lt
Ricopertura	Dopo 8-10 ore, a seconda delle condizioni meteorologiche
Temperatura di applicazione	Da +5°C fino a +35°C 2 N/mm ² secondo DIN 53504
Peso specifico	0,90 ± 0,05 Kg/lt

