

2.5 EPOKSIDNA FUG MASA

EPOFUGA GG 7700



Jedinica mere	Komada/Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
5 kg/A&B	60 kom/paleta	0.2-2kg/m ²	Bela - 01 Siva - 04



EPOFUGA GG 7700

Dvokomponentna fug masa za pločice na bazi epoksida.

KARAKTERISTIKE

Dvokomponentna fug masa za pločice, bez rastvarača, sa smolom na bazi epoksida i tankim salicil umecima. Otporna je na kiseline, alkalije, jaka sredstva za čišćenje, većinu organskih razblaživača i hlorisanu i slanu vodu. Izuzetno je obradiva, odlično prijanja na spojeve i potpuno je vodootporna, ne ostavljajući mrlje. Nije porozna niti pogodna za razvoj bakterija, lako se čisti na svakodnevnom nivou, i otporna je na higijenske uslove. Pogodna je za spojeve od 1–10 mm širine. Po završenom poslu, površina je potpuno glatka, kao porcelan. Pre nego što se učvrsti lako ga je očistiti mlakom vodom. Proizvod je klasifikovan u kategoriji RG2, u skladu sa standardom EN 13888.

PODRUČJE PRIMENE

EPOFUGA GG 7700 je pogodna za popunjavanje fugi u sredinama gde se koriste jake hemikalije kao što su laboratorije, proizvodne linije itd.

NAČIN NANOŠENJA

1.Priprema površine

Ukloniti eventualne ostatke cementnog lepka i drugih nečistoća iz fugi kao i sa površine granita ili mermera.

2.Nanošenje

Fuge se pune gumenom gletaricom, dijagonalnim nanošenjem i pritiskom na spoj, ne ostavljajući prazan prostor ili ostatke.

MEHANIČNA OTPORNOST

Prema standardu EN 196-1, 28 dana otpornosti prilikom

• Savijanja	29,0 N/mm ²
• Lomljenja	58,0 N/mm ²

Prema standardu DIN 18156, 7 dana otpornosti kod

• Odvajanja	3,5 N/mm ²
-------------	-----------------------

TEHNIČKI PODACI (NA TEMPERATURI OD 23°C I RV 50%)

Oblik A (smola)	Gusta smeša
B (učvršćivač)	Smeša
Boja	Bež
Specifična težina mešavine	1,65±0,05 Kg/lit
Odnos mešanja	9 delova A:1 deo B
Rok trajanja u ambalaži	2 sata na 20°C, 1 sat na 40°C
Temperatura za nanošenje	Od +10°C do +35°C
Toplotna otpornost	Od -40°C do +110°C
Prohodnost	Nakon 16 sata na 23°C

POTROŠNJA

Za fugovanje od 0.2–3.0 kg/m², analogno sa debljinom pločica i širinom fugi

ROK TRAJANJA - SKLADIŠTENJE

Najmanje 24 meseca od datuma proizvodnje ukoliko se čuva na suvom mestu, u prostorijama zaštićenim od vlage i direktnog izlaganja suncu.

