

4.2 SAMONIVELIŠUČI MALTER

FLATEX



Jedinica mere	Kom/Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
25 kg/džak	54 kom/paleta	1.5 kg/m ² /mm	Siva



FLATEX

Malter za nivelisanje na cementnoj bazi, koristi se za spoljašnje i unutrašnje prostore.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Malter na cementnoj bazi, sadrži pesak odabrane granulometrije i modifikovane polimere.
- Služi kao ravnajući sloj za nanošenje hidroizolacije i lepkova.

PODRUČJE PRIMENE

Koristi se za nivelaciju unutrašnjih i spoljašnjih podloga kao što je: nivelacija bazena pre postavljanja hidroizolacije kao i drugih podloga pre nanošenja lepka za pločice. Tokom primene proizvoda, temperatura okruženja treba da bude između +5°C i +35°C.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju će se materijal naneti treba da bude suva, čista, ujednačena, porozna i stabilna a ostake kao što su: ulja, lakovi, nafta i ostalo treba ukloniti.

NAČIN PRIMENE PROIZVODA

Proizvod se nanosi ručno, gletaricom. Kada se nanosi pumpom, treba voditi računa o konzistentnosti mešavine i nije dozvoljeno mešanje sa drugim materijalima.

TEHNIČKI PODACI (NA TEMPERATURI OD 23°C I RV 50%)

Oblik	Prah
Boja	Siva
Rok trajanja	12 meseci u originalnom pakovanju, na suvim mestima
Zapaljivost	Nezapaljivo
Gustina	1.4 kg/dm ³
Temperatura primene	Od +5°C do +35°C
Vreme obradivosti	>30 min
Temperatura podloge	Od +5°C do +25°C
Radna temperatura	Od +5°C do +35°C
Prohodnost	Nakon 4-5 sati
Vreme potrebno za postavljanje na površinu	≥ 2 dana

KONAČNI PODACI

Otpornost na savijanje (nakon 28 dana) prema standardu EN 1015-11	> 4 N/mm ²
Otpornost na pritisak (nakon 28 dana) prema standardu EN 1015-11	> 35 N/mm ²

