


5.2 DEKORATIVNI PREMAZI

GRAFIATO 1, 2, 3



| Jedinica mere | Komada/Paleta | Potrošnja | Boja/Druge specifikacije |
|---------------|---------------|---|--|
| 25 kg/džak | 54 kom/paleta | 2.5 kg/m ² 3.2 kg/m ² 4.2 kg/m ² | 1 mm zaglađeni 2 mm zaribani 3 mm zaribani |



GRAFIATO

Dekoratívni premaz koji služi za oblaganje fasada i unutrašnjih površina.

KLASIFIKACIJA PROIZVODA

GRAFIATO je klasifikovan prema standardu EN 998-1.

KARAKTERISTIKE

- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
- Visoka otpornost na vremenske uslove.
- Dobra obradivost.
- Formira stabilnu i dugotrajnu strukturu.

PODRUČJE PRIMENE

Pogodan je za nanošenje dekorativnih premaza s odličnim svojstvima hidroizolacije, lepljivosti i elastičnosti. Koristi se i za nanošenje dekorativnih premaza na površinama ispunjenim osnovnim termoizolacionim malterom, koje su prethodno nivelisane TECNOFIX ili jednim od proizvoda iz linije DW CONEXION. Koristi se i u spoljašnjim sistemima za termoizolaciju, kao dekorativni premaz.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi GRAFIATO treba da bude očišćena od prljavštine, nafte, ulja, lakova, voštanih ostataka i anti-adhezivnih materijala. Čišćenje ulja, lakova, voska i anti-adhezivnih materijala se obavlja mehaničkim putem ili ručno. Površina podloge na koju će se naneti GRAFIATO treba da bude iznivelisana Tecnofix masom. Podloge treba da budu ravne i mehanički stabilne.

NAČIN NANOŠENJA

Ovaj proizvod se nanosi ravnom, metalnom gletaricom direktno na površinu koja je prethodno premazana TECNOFIX LIQUID prajmerom.

Odmah po nanošenju mase na podlogu, izravnati je PVC perdaškom kako bi se postigla željena struktura.

ROK TRAJANJA - SKLADIŠTENJE

Ukoliko se čuva u originalnom pakovanju i neotvoreno, zaštićeno od direktnog izlaganja suncu i mraza, najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje.



POTROŠNJA

Zavisí od dimenzija kamena

| Dimenzija kamena (mm) | Potrošnja (Kg/m ²) |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 mm | 2.5 Kg/m ² |
| 2 mm | 3.2 Kg/m ² |
| 3 mm | 4.2 Kg/m ² |

TEHNIČKI PODACI

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Oblik | Prah na cementnoj bazi |
| Boja | Bela |
| Zapremina | 1350 Kg/m ³ |
| Količina vode potrebne za pripremu | 25 - 27% |
| Zapremina maltera | 1550 Kg/m ³ |
| Temperatura | Od +5°C do +35°C |

